



Construction				
Type	Estate			
Largeur	6 1/4" (158 mm)			
Longueurs - herringbone	37 5/16" (948 mm)			
Joints	Micro-V arrondis aux 4 côtés			
Profilage	Tenon et mortaise			
Épaisseur	Totale	3/4" (19 mm)		
	Couche supérieure	5/32" (4 mm) sciée à sec		
	Couche centrale	0,47" (12 mm) de bois d'œuvre canadien		
	Couche inférieur	0,08" (2 mm) de déroulage de peuplier		
Humidité relative	35% - 65%			
Fabrication	Produit d'importation, conçu, teint et vernis au Canada (Québec)			
Produits				
Série	Estate			
Essence	Chêne blanc			
Grade	Estate			
Description du grade	SVP vous référer au guide des grades et essences disponible dans la section "Documentation utile" du site web.			
Styles	Caractère			
Texture	Brossée et ondulée			
Lustres (niveaux de lustres)	Mat (10%)			
Couleurs	Cambridge, celtik, frontenac, naturel, new castle, wyndham			
Fini				
Fini Titanium ^{MC}	Fini à base de titane polymérisé avec nanotechnologie			
Caractéristiques	Apparence:	Supérieure	Durabilité:	Supérieure
	Résistance à la perte de lustre:	Supérieure	Résistance de la teinture:	Supérieure
	Facilité d'entretien:	Supérieure	Facilité de réparation:	Supérieure
	Eau et solvant:	Aucune trace	Formaldéhyde:	Aucune trace
	Protection antimicrobienne ISO 22196 & ASTM G-21	Ultra Fresh (Ultra-Fresh est une marque de commerce de Thomson Research Associates.)		
Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99	Résistance au glissement de 0.5 et plus			
Installation, utilisation, garanties et accessoires				
Installation	Niveaux:	Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage	Méthodes:	Collée
	Sous-planchers:	Tuiles de céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle		
Plancher radiant	Compatible			
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc			
Utilisations	Résidentiel et commercial léger			
Garanties (SVP vous référer au guide d'installation)	Structural:	À vie		
	Usure du fini:	Résidentiel: 35 ans	Commercial léger: 5 ans	
Moulures disponibles	Nez de marche arrondi: 84" L x 4 1/8" L x 3/4" H (2,133 mm L x 105 mm L x 19 mm H) Nez de marche carré: 84" L x 4 1/8" L x 3/4" H (2,133 mm L x 105 mm L x 19 mm H) SVP vous référer au guide de moulures pour plus d'informations.			
Standards applicables				
Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14	En dessous de la limite de quantification de 0,05 ppm			
COV Total ASTM-D-6670-01	0,003 ppm (selon l'essence de bois)			
Brûlure de surface ASTM-E84	Classe 3 ou C			
Valeur R	R 0,44 à 0,51 (selon l'essence de bois)			
Flux radiant critique ASTM-E-648-94a	0,25 - 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)			
Certifications				
CARB 93120 Phase II	Conforme			
Lacey Act	Conforme			
Emballage				
Contenu par boîte	19,35 pi ² (1,79 m ²)			
Dimensions d'une boîte	75 3/4" L x 6 39/64" L x 4 3/8" H (1,924 mm L x 168 mm L x 111 mm H)			
Poids d'une boîte	39 lbs			
Boîte par palette	54			
Contenu par palette	1,044.9 pi ² (97,07 m ²)			
Dimensions d'une palette	38 1/2" L x 76" L x 46 1/2" H (977.9 mm L x 1,930.4 mm L x 1,181.1 mm H)			
Dureté relative des essences				
Selon le test de Janka de la NWFA	Chêne blanc: 1,360 lbs - 5% plus dur			
Test de dureté (ASTM-D-143)	Chêne rouge 1290 lbs* - 100% *lbs = force appliquée en livre			